



FAST DRY ENAMEL

Serie No. 02XX

1 | DESCRIPCIÓN

Esmalte alquídico de secado rápido de gran durabilidad y alto desempeño, para utilizarse en acero estructural y mantenimiento en general. Ideal para trabajos pesados de protección. Proporciona máxima protección al acero en tanques, tuberías, señalizaciones y otras superficies de metal.

2 | VENTAJAS

- Secado rápido.
- Alta resistencia y gran durabilidad.
- Gran poder cubriente.
- Uso Industrial.
- Acabado brillante.
- Excelente desempeño.

3 | USOS TÍPICOS

- Ideal por su lavabilidad para uso en exteriores e interiores como: exterior de tanques, tuberías, acero estructural, señales de advertencia, señalización, etc.

4 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo Genérico: Alquídico.
- Brillo: 80 - 85% a 60°.
- Sólidos por Peso: 49%.
- Sólidos por Volumen: 42%.
- Cubrimiento Teórico: 50 m²/gal a 1mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
- Viscosidad: 80-85 KU.
- Peso por Galón 7.97 Libras.
- Tiempo de Secado (25°C, 50% H.R.):
 - Al tacto: 15-30 minutos.
 - Repintado: 1-2 horas.
- Solvente de dilución: thinner sintético.
- Tipo de Curado: oxidación.
- Número de capas: 2 mínimo.

*Especificaciones técnicas en base a color blanco, para otros colores pueden variar ligeramente.

5 | CONDICIONES DE SERVICIO

- El color puede cambiar dependiendo de la pigmentación, pero el film permanece intacto.
- No puede utilizarse en inmersión ni en contacto directo con comida.
- Tiene resistencia limitada a químicos y solventes.

6 | PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

La dilución recomendada es de máximo 1/8 de galón con thinner sintético por galón de producto. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.

7 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corregir cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado. Toda superficie recién fabricada (repello, estuco, concreto) se recomienda sea aplicada una mano del Acondicionador y Sellador de superficies Corona # 6370.

En superficies aplicadas previamente con esmaltes, es indispensable lijar la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior para obtener la adherencia adecuada. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas.

8 | MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar únicamente con pistola de aire.
La superficie aplicada debe tener una adecuada ventilación.

9 | ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de thinner sintético en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.

10 | PRECAUCIONES

- Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
- No exponer al fuego.
- Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.

11 | HMIS

- Salud: 2.
- Inflamabilidad: 2.
- Reactividad: 0.

12 | PRESENTACIÓN



Cubeta



Galón



1/4 de galón

NOTA

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del Producto se refieren al producto sin diluir.