



DURA LÁTEX

Serie No: 27XX

1 | DESCRIPCIÓN

Pintura látex para aplicaciones en interiores. Línea económica, con una gran variedad de colores y secado rápido.

2 | VENTAJAS

- Económica.
- Secado rápido.
- Acabado mate.
- Fácil aplicación.
- De alta viscosidad

3 | USOS TÍPICOS

- Pintura diseñada para aplicar en acabados de concreto, repello, madera y block. Recomendada para casas, oficinas, instituciones y áreas que no precisen de alta resistencia.

4 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: Línea No. 27XX.
- Tipo genérico: Vinil acrílica.
- Colores: Amplia gama de colores. Consulte con su ejecutivo de ventas.
- Brillo: Mate.
- Sólidos por peso: 31%.
- Sólidos por volumen: 16%.
- Rendimiento teórico: 23.7 m²/gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
- Viscosidad: 93 – 97 KU 25 °C.
- Peso por galón: 10.29 libras a 25 °C.
- Tiempo de Secado (25 °C, 50% H.R.):
 - Al tacto: 30 - 40 minutos.
 - Repintado: 2 - 3 horas.
- Solvente de dilución: Agua.
- Solvente de limpieza: Agua.
- Número mínimo de capas: 2.

*Especificaciones técnicas en base a color blanco, para otros colores pueden variar ligeramente.

5 | PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezcle bien el producto contenido en el recipiente individual. La dilución máxima recomendada es de 1/8 de galón de agua limpia por galón pintura. No mezclar con otro producto.

6 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca, libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el desempeño adecuado del producto. En caso de ser necesario, corrija cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado.

Para superficies nuevas de repello, estuco y concreto, deje secar al menos 30 días antes de aplicar la pintura. En superficies con acabados previos realice una prueba de adherencia. Si la superficie se encuentra pintada con esmalte, es indispensable lijar la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior. Luego, limpie la superficie para eliminar cualquier partícula suelta.

7 | MÉTODO DE APLICACIÓN

Este producto puede aplicarse mediante diferentes técnicas: rodillo, brocha o spray. Mantener una adecuada ventilación al momento de administrar la pintura.

8 | ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5 °C. ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de agua en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.

9 | HMIS

- Salud: 1
- Inflamabilidad: 0
- Reactividad: 0
- Peligro específico: Ninguno

10 | PRESENTACIÓN



Cubeta



Galón



1/4 de galón

NOTA

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del Producto se refieren al producto sin diluir.