



## CEMIX REPELLO GRIS



Recubrimiento en polvo base cemento diseñado para recubrir muros de block, concreto, ladrillo, sustituyendo al sistema tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros por un sólo paso.

**Presentación:** Saco de 40 Kg.  
**Rendimiento Aproximado:** 6-8 m<sup>2</sup>

### Beneficios

- Acabado afinado de muros en un solo paso con ahorro de tiempo y mano de obra.
- Sustituye el proceso de zarpeo, afine y sellado con un producto predefinido dejando un acabado en color blanco.
- Fórmula repelente a la humedad y resistente al agua dejando los muros sellados por siempre.

### Usos Recomendados

- Ideal para recubrir muros de block, concreto, ladrillo bien nivelados, donde el espesor requerido sea entre 5 a 15 mm.
- Uso interior y exterior en construcciones residenciales o comerciales de todo tipo.
- Como recubrimiento en superficies y mortero base cemento-arena en muros.
- Puede dejarse expuesto.

### Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pueda interferir con una correcta adhesión. Se recomienda que la superficie esté plomeada y en buen estado estructural. A fin de mejorar el rendimiento de Cemix Repello Gris se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro. Antes de aplicar es recomendable humedecer uniforme y ligeramente la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.

### Aplicación

1




En 7.5 a 8.5 litros de agua agregue gradualmente un saco de 40 kg de Cemix Repello Gris y mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere 10 minutos antes de usar la mezcla. Sin agregar más agua vuelva a mezclar para usar.

2



Humedecer la superficie donde se vaya a colocar la pasta de Cemix Repello Fino. Con una llana metálica cuadrada esparcir el material con movimientos hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz.

3



Cuando la mezcla aplicada en el muro este fraguada y con el nivel deseado deje secar por 24-48 horas antes de aplicar un acabado.

## Rendimientos

6 a 8 m<sup>2</sup>

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones del sustrato y practicas de instalación.

## Juntas de Expansión

- En caso de haber juntas de expansion señaladas en la superficie, estas no deberan taparse con CEMIX REPELLO GRIS.

Las juntas de expansion deben estar debidamente señaladas en planos o en la superficie por el responsable del diseño

- del proyecto.

## Limitaciones

- No aplicar Cemix Repello Gris cuando se espere que la temperatura baje de 4°C o suba de 40°C, durante las 72 horas siguientes a su aplicación.
- No agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza final del material y resultan en manchas en el color blanco, más claras que el resto del producto.

## Recomendaciones

- Procure aplicar el material cuando la temperatura se encuentre entre los 10°C y los 35°C.

## Seguridad

- Puede causar daño en ojos, piel y pulmones. Se recomienda usar guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con los ojos y la piel. Si llegara a tener contacto con los ojos y/o la piel, enjuague abundantemente con agua. En caso de ingestión, beba de 1 a 2 vasos de agua para diluir. No induzca al vómito.

## Información Técnica

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Apariencia	Gris granuloso
Densidad Polvo	1500 KG/m <sup>3</sup>
% de agua en mezcla	7.5 a 8.5L por saco
Densidad Pasta	1800 kg/m <sup>3</sup>
Tiempo de floteo	15 min
Tiempo de secado	24 horas
Tiempo de almacenaje	1 año
Vida en bote (mezcla)	1 hora
Temperatura de Aplicación	10 a 35°

22-05-2023